




FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1/50




FACHADA LATERAI ESQUERDA
ESCALA 1/50



FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1/50



CORTE AA
ESCALA 1/50



CORTE BB
ESCALA 1/50

MAPEAMENTO DE DANOS		
LEGENDA		
HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Acúmulo de sujidade / manchas negras na cobertura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Desprendimento da camada de pintura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Trincas e fissuras	Traumas mecânicos em decorrência de desigualdades, deslocamento e sobrecarga física, fissuramento do reboco em razão de falhas da argamassa
	Acúmulo de águas	Entupimento de calhas e condutores, irregularidade do piso, má vedação, ausência ou ineficiência do ponto de saída (ralo) da água de lavagem, da chuva e/ou da fonte
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, capilarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Sujidade superficial aderidas	Ausência de procedimentos regulares de limpeza
	Ressecamento madeira e/ou descoldamento da camada pictórica da madeira	Intempéres, incidência solar, perda de umidade, desgaste de natureza abrasiva
	Oxidação de peças metálicas	Ação da umidade, ausência de camada anti ferrugina
	Manchas negras generalizada com perda integral da camada de pintura e eventual, presecça de limo.	Sujidade acumulada por ação de intempéres, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e medidas preventiva
	Peças de madeira quebradas, apodrecidas ou deslocadas	Ausência de manutenção, intempéres, presença de umidade e ausência de impermeabilizante
	Desgaste / Irregularidade da camada pictórica e presença de sujidade	Intepéres, presença de umidade, ausência de manutenção e medidas preventivas
	Desprendimento superficial da camada de reboco e/ou pintura	Intepéres, incidência solar, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e/ou preventiva e problema de aderência da tinta ao reboco
	Perda de partes de elementos compostivos	Intempéres, traumas de natureza física
	Desgaste por abrasão	Desgaste provocado por atrito ou raspagem